

Factores de conversión

Para convertir	En	Multiplicar por
Milímetros	Pulgadas	0.03937
Pulgadas	Milímetros	25.4
Metros	Pulgadas	39.37
Centímetros	Pulgadas	0.3937
Pulgadas	Centímetros	2.54
Metros	Pies	3.2808
Pies	Metros	0.3048
Kilómetros	Millas	0.6214
Millas	Kilómetros	1.6093
Cm ²	Pulg ²	0.1550
Pulg ²	Cm ²	6.4516
Metros ²	Pies ²	10.7639
Pies ²	Metros ²	0.0929
Centímetros ³	Pulgadas ³	0.0610
Pulgadas ³	Centímetros ³	16.387
Metros ³	Pies ³	35.3147
Pies ³	Metros ³	0.0283
Kilogramos	Libras	2.2046
Libras	Kilogramos	0.4536
Onzas	Gramos	28.349
Libras	Toneladas	0.00454
Metros / segundo	Kilómetros / hora	3.6
Kilómetros / hora	Millas / hora	0.6213
Millas / hora	Kilómetros / hora	1.6093
Pies / minuto	Metros / minuto	0.3048

Rangos de temperatura de operación en grados centígrados

Poliétileno de baja densidad (PEBD) (PE)	-65	+80
Poliétileno espumado (PEBD Foam) (PE)	-65	+80
Policloruro de Vinilo (PVC)	-50	+85
Policloruro de vinilo alta temperatura (PVC)	-50	+105
Polipropileno (PP)	-40	+105
Silicona	-80	+150
Teflón (FEP)	-70	+260